



ENDUIT A PROJETER

ARTIS BLEU LISSAGE

Enduit de lissage à projeter

Définition :

Enduit prêt à l'emploi, intérieur, de couleur crème, à base de charges (carbonate de calcium grain fin).

Domaine d'utilisation :

Permet le lissage sur murs intérieurs.

S'applique sur :

- béton brut de décoffrage, enduit ciment, plaques de plâtre
- cartonnées, anciennes peintures lessivées ou poncées.

Classification :

Produit issu de fabrication industrielle automatisée, codée, numérotée, contrôlée, classé famille III classe 2 selon la norme NF T 36-005 et conforme à la norme EN 16566.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur par couche : 0,4 à 1,5 mm.

Consommation moyenne : 0,7 à 1,5 kg/m² par couche.

Séchage : de 12 à 24 heures en fonction du support, de l'épaisseur, des conditions climatiques et de la ventilation (voir précautions d'emploi).

Dendité : 1,7.

Finition lisse et tendue.

Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes aux DTU 59-1 : durs, sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de cire, ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage. Les fonds fragiles farinants ou poudreux devront être impérativement consolidés à l'aide d'une impression adaptée.

Préparation du produit :

Prêt à l'emploi. Sans malaxage, ni dilution.



Mise en œuvre :

S'applique à la machine à projeter traditionnelle à vis ou en application manuelle. Peut-être projeté directement sur du béton.

Ponçage de l'enduit sec à la ponceuse à bras (grain 180).

Nettoyage du matériel à l'eau.

Précaution d'emploi :

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou surchauffés.

Craint le gel.

Contient un produit biocide. Contient mélange de : C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8° et supérieures à 35° et à un taux d'hygrométrie de supérieur à 70% HR.

Stockage et conservation :

Conservation 1 an à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine fermé.

Conditionnement :

Existe en sac de 25 kg



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.