

**Enduit de dégrossissage pour murs et plafonds.
Poudre prête à gâcher.**



DESTINATION

Enduit garnissant blanc destiné à la préparation des murs et plafonds ne présentant pas une bonne planimétrie avant travaux de finition.

Permet le dressage en charges importantes et l'égalisation des surfaces irrégulières tout en donnant une bonne qualité de finition.

Aspect de surface adapté pour la pose des revêtements muraux et enduits décoratifs pâteux.

Surfacer avec **CILD SURFIN** avant finition peinture soignée.

SUPPORTS

Supports inégaux du type :

- Béton banché, béton cellulaire, béton brut.
- Briques et carreaux de terre cuite, parpaings.

- Plâtres irréguliers et tous types d'enduits.
- Bois et dérivés.
- Anciens fonds peints adhérents et en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Bonne tenue en charges élevées.
- Excellent garnissant, rattrape facilement les défauts du support.
- Adhérence, dureté et cohésion.
- Bonne glisse, séchage rapide.
- Temps d'emploi élevé.
- Excellent rendement chantier.
- Facile à poncer.
- Produit naturel inerte et non combustible par nature.
- Compatible toutes finitions peintures (surfaçage par **CILD SURFIN** si nécessaire).

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

| | |
|--------------------------------|--|
| Présentation | Poudre blanche à gâcher à l'eau. |
| Densité poudre | Environ 0,9. |
| Granulométrie | Jusqu'à 0,2 mm. |
| pH | Neutre. |
| Taux de gâchage | Environ 40 % d'eau selon consistance recherchée (10 l d'eau par sac de 25 kg). |
| Temps de mélange | Environ 5 min et jusqu'à bonne homogénéité (malaxeur de préférence). |
| Temps de repos | Environ 5 min avant emploi. |
| Durée d'emploi | Environ 4 h à 20°C. |
| Épaisseur d'emploi | Jusqu'à 5 mm. |
| Séchage (20°C, 50 % HR) | Sec/ponçable : environ 24 h pour 1 cm d'épaisseur. Redoublable : dès que l'enduit est sec. Recouvrement : après séchage complet. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i> |
| Consommation poudre | Environ 1 kg/m ² par mm d'épaisseur. |
| Classification | NF T36-005 : Famille III classe 3. NF T30-608 : Conforme. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small> |
| Conditionnement | 25 kg. |

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, et cohérents à l'application.

- Éliminer les parties poudreuses ou écaillantes, les souillures grasses, les traces d'huile de décoffrage, ... et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence.
- Lessivage / matage des fonds peints, impression **PROLOG** ou **SWEDAFIX GRANITÉ**.
- Rebouchage des parties dégradées au **FILLEX**.
- Impression adaptée : **PROLOG / SWEDAFIX GRANITÉ** (fonds peints, bois et dérivés, supports poudreux ou absorbants), **ZOLPAFIX 100** (béton cellulaire), **PRIMAIRE PAH** (accessoires métalliques).

Application du produit

Préparation de l'enduit

Gâcher la poudre dans l'eau. Malaxer environ 5 min jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes. Réagiter brièvement avec le malaxeur.

Mise en œuvre

Application à la lisseuse ou lame à enduire et lissage au couteau à enduire grande largeur. Pour faciliter le travail, il est conseillé d'effectuer un premier passage grossier et de revenir frais dans frais pour réaliser la finition.

Égrenage à l'abrasif fin après durcissement. Ponçage si nécessaire.

Surfaçage au **CILD SURFIN** si nécessaire (finition peinture soignée).

Matériel

Lisseuse, lame ou couteau à enduire, taloche de plâtrier.

Nettoyage du matériel

Les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Température ambiante et support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative inférieure à 70 %.
 - Support sec et non condensant.
- Ne pas rebattre, ne pas utiliser une pâte ayant commencé à faire sa prise.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri de l'humidité..

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z