

Ermo plio-façade

Peinture microporeuse à base de résine acrylique solvantée.

Revêtements
de façade



Caractéristiques essentielles

Peinture mate de ravalement microporeuse à base de résine acrylique en phase solvant.
Travaux soignés de ravalement.
Excellent adhérence sur fonds difficiles. Bonne tenue sur supports alcalins. Pouvoir couvrant et opacifiant élevé.
Excellent microporosité du film sur fond hydraulique. Bonne tenue aux intempéries.
Hors d'eau et séchage rapide.

› Autres supports: nous consulter.

NOTA: Les supports seront correctement dressés pour l'obtention d'un beau rendu d'aspect.

Aspect en pot Peinture fluide.

Aspect sec Mat.

Densité 1,48 ± 0,05.

Extrait sec En poids : 72 ± 2 %.
En volume : 49 ± 2 %

Taux de COV 430 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430 g/l. (2010).

Séchage (23°C, 50 % HR) Hors poussière : 2 h.
Sec / Redoublable : 8 h.

Rendement 4 à 6 m²/kg par couche selon l'absorption et le relief du support.

Classification NF T36-005: Famille I classe 7b1.
XP T34-722: Classe D2.
EN 1062-1: E3V2W2A0.

Teintes Système à teinter (Blanc).

Conditionnement 20 kg.

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Supports

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.

- › Béton et dérivés, enduit de ciment, enduit de liant hydraulique.
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.
- › Anciennes peintures solvantées et à la chaux.

NOTA: Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades, vieux plâtres, bois, métaux et ITE, ni peinture et RPE acrylique.

Matériel

Brosse, rouleau polyamide texturée 14 ou 18 mm, rouleau alimenté (buse 25 à 27 %). (mise à la terre obligatoire).

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- › Élimination des micro-organismes: FONGI +.
- › R agréage, rebouchage, enduisage: ARMATERM COLLE POUDRE ou ARMATERM COLLE POUDRE EG.

Ermo plio-façade

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Travaux de finition

Supports	Bruts poreux ou absorbants	Revêtus par une ancienne pliolite uniquement
Impression	1 couche de ZOLPAFIX ou 1 couche d' ERMO PLIO-FAÇADE diluée jusqu'à 3% au WHITE SPIRIT	1 couche d' ERMO PLIO-FAÇADE diluée jusqu'à 3% au WHITE SPIRIT
Finition	1 à 2 couches d' ERMO PLIO-FAÇADE diluée à 5% au WHITE SPIRIT	1 à 2 couches d' ERMO PLIO-FAÇADE non diluée

Dans le cadre d'une peinture foncée ($C>0,7$ mais $TSR<0,7$) une couche de primaire blanche est également imposée.

NOTA : Des traces blanchâtres peuvent apparaître sur les teintes foncées, il ne s'agit pas d'un défaut de la finition mais d'une remontée de sels en provenance du support. Phénomène lié à la porosité du revêtement qui laisse respirer le support et limite le phénomène de cloquage.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. Les données techniques figurants dans ce document sont valables pour le blanc uniquement

ZOLPAN

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U.

Tour Carré Michelet 5^{ème} Étage - 10 - 12, Cours Michelet - CS 40288

92065 La Défense Cedex

Tél : 01.49.06.24.72 - service-client@cromology.com

RCS Nanterre 592 028 294

