

Hayelak brillant

Peinture laque alkyde multicouche.
Haut brillant, excellent rendu.

Peinture
intérieure



Destination

Protection et décoration soignée de menuiseries bois et métal en travaux neufs et d'entretien extérieur / intérieur.

HAYELAK BRILLANT est recommandé dans tous les domaines de la décoration du bâtiment pour l'obtention d'une finition de haute qualité.

Aspect brillant tendu.

Supports

- › Bois et dérivés du bois en bon état.
- › Accessoires métalliques.
- › Les ouvrages peuvent être nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Caractéristiques essentielles

- › Haut niveau de décoration, rendu exceptionnel.
- › Blancheur, luminosité.
- › Profondeur de film, excellent garnissant d'arêtes.
- › Très bonne souplesse de film.
- › Brillant profond et durable.
- › Très bonne tenue aux UV et agressions atmosphériques.
- › Grande stabilité des teintes.
- › Très haute dureté de surface.
- › Facile à nettoyer, lessivable.
- › Application aisée, faible odeur, absence de coulures.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture légèrement gélifiée.
Brillance	BS 60° > 90.
Extrait sec	En poids : 73 ± 2 %. En volume : 58 ± 2 %.
Densité	1,22 ± 0,05.
Point éclair	> 38°C.
Taux de COV	300 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / d) : 300 g / l. (2010).
Séchage (23°C, 50% HR)	Hors poussière : 5 h. Sec : 12 h. Entre couches : 24 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	14 à 16 m ² / l la couche selon nature et état de surface du support.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 4a. Émissions dans l'air intérieur* : A+
Teintes	Système à teinter (Blanc et toutes bases).
Conditionnement	1 L - 3 L.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Hayelak brillant

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Dans tous les cas, il conviendra de nettoyer et de préparer les supports (élimination des parties friables, écaillantes, pulvérulentes).

- › Menuiseries bois et dérivés : égrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire. Essuyage ou dépoussiérage humide. Application directe ou impression + enduit à laquer (en intérieur) selon nature des travaux.
- › Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire antirouille adapté.
- › Anciennes peintures adhérentes sur ces supports : application directe après matage des surfaces. Dans le cas contraire, grattage soigné ou remise à nu par ponçage, décapage,...

Application du produit

Application en 2 à 3 couches selon teintes et nature des travaux (neuf / entretien).

Matériel

Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless (buse 8 à 12 %).
Finition de haute qualité par lissage spalter.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % **WHITE SPIRIT** si nécessaire pour optimiser le rendu.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- › Température ambiante et du support supérieure entre 8°C et 35°C (précautions si T > 35°C).
- › Temps sec et à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver dans un endroit frais et aéré..

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures brillantes en phase solvant » sur INTERNET : inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

