

Natec Peinture 08

Peinture acrylique et siloxane haute résistance.
Classe D2.

Revêtements
de façade



Destination

Revêtement décoratif pour les façades neuves ou à rénover,
des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels.

Supports

Supports extérieurs :

- › Enduit à base de mortier de liant hydraulique sur maçonnerie.
- › Béton banché ragréé si nécessaire.
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.

Pour tout autre support : nous consulter.

Caractéristiques essentielles

- › Protection durable des façades.
- › Forte adhérence.
- › Haut pouvoir couvrant.
- › Microporeuse.
- › Résistance à l'encrassement.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Extrait sec	70 ± 2 %.
Densité	1,65 ± 0,1.
Taux de COV	39 g/l de COV. Valeur limite UE pour le produit (cat.A / c) : 40 g/l. (2010).
Séchage (23°C, 50 % HR)	Sec : 3 h environ. Recouvrable : 12 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	Environ 7 m ² /l/c (250 g/m ² /c) sur support lisse.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2 / 10c. EN 1062-1 : E3 V2 W3 A0.
Teintes	Système à teinter (Blanc / PA, base ME et TR).
Conditionnement	15 L.

Natec Peinture 08

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- › Supports neufs : appliquer une couche de **NATEC PEINTURE 08** dilué à 10% d'eau pour réguler l'absorption du support.
- › Fonds nus, poreux ou érodés, anciens revêtements : appliquer une couche de **SILEXTRA PRIMAIRE LISSE** ou **ZOLPAFIX 100** à 1 couche à 300 g/m².

Recommandations

- › En cours d'application, vérifier les consommations déposées sur le support.
- › La teinte **NATEC PEINTURE 08** ne devra pas présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 en façades exposées.
- › Les points singuliers doivent être traités de façon à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer dans le paroi revêtue, ni cheminer dans le plan d'adhérence du revêtement.
- › Les consommations sont indiquées pour les supports plans. Prévoir une majoration pour des supports à relief.
- › Protéger les parties d'ouvrage ne devant pas être peintes, les éclaboussures accidentelles doivent être aussitôt nettoyées avec de l'eau claire.
- › Nettoyer les outils à l'eau claire aussitôt après utilisation.
- › Sur supports à relief, il est conseillé de diluer toutes les couches à 5 % d'eau environ.

Application du produit

Après préparation des supports, attendre environ 24 h avant d'appliquer 2 couches de **NATEC PEINTURE 08**.

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

Matériel

Rouleau texturé 18 mm brosse.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- › Température ambiante et du support entre 5°C et 35°C.
- › Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24 h. Éviter l'application par temps très humide et forte chaleur.

Conservation

- › 2 ans en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

