

Telstar antica

Revêtement de décoration intérieure.
Aspect plâtre rustique teinté dans la masse.

Peinture
intérieure



Destination

Revêtement décoratif mural d'aspect plâtre rustique teinté dans la masse permettant de retrouver le caractère chaleureux et accueillant des murs à l'ancienne.

TELSTAR ANTICA s'adapte à tous les styles de décoration en intérieur privé ou public, pièces sèches : bureaux, pièces d'habitation, hôtels, commerces, circulation et parties communes, espaces fonctionnels,...

Supports

- › Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.

Caractéristiques essentielles

- › Larges possibilités d'aspects matière.
- › Préparation simplifiée des fonds.
- › Masque les petites imperfections du support.
- › Facilité et rapidité d'exécution des chantiers (application monocouche).
- › Peut être repeint.
- › Peut être enlevé à la décolleuse à papier peint.
- › Produit sans odeur de solvant, réintégration rapide des locaux.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation Peinture semi épaisse à texturer.

Densité 1,60 ± 0,10.

Point éclair Sans objet.

Taux de COV 30 g/l max. Valeur limite **UE** pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. (2010).

Séchage (23°C, 50 % HR) Temps ouvert : 30 min.
Sec/Recouvrable : 24 h mini selon charge appliquée.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Consommation 1,0 à 3,0 kg/m² selon structure.

Classification **NF T36-005** : Famille III classe 2.
Classement feu : **M0** sur supports **M0**
M1 sur supports **M1**
Émissions dans l'air intérieur* : **A+**

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teintes Nuancier spécifique en réalisation (Blanc / PA).

Conditionnement 5 kg - 20 kg.

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- › Grattage, brossage, décapage pour éliminer les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, les souillures grasses et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence.
- › Lessivage / matage des anciennes peintures adhérentes.
- › Impression des fonds par la sous-couche granitée **PROLOG** (fonds sains, anciennes peintures matées) ou **SWEDAFIX GRANITÉ** (fonds douteux, farinants).
- › Rebouchage partiel ou enduisage total si nécessaire avec **TELSTAR ANTICA** utilisé comme enduit de surfaçage.

Application du produit

S'agissant d'effets décoratifs jouant sur les couleurs, les transparences ou les effets matière, le résultat final est directement dépendant de l'outil utilisé et du tour de main de l'opérateur. Essais préalables recommandés.

Appliquer une couche épaisse de **TELSTAR ANTICA** au platoin inox dans un mouvement souple et répétitif sans chercher à obtenir un aspect régulier (épaisseur 1 à 2 mm).

Créer le décor à l'avancement en travaillant la matière avec platoin ou couteau à enduire.

Tout autre effet peut être imaginé par l'opérateur.

Possibilité d'adoucir les reliefs en lissant au spalter humide après avoir laissé tirer quelques minutes.

Matériel

Platoin inox, éponge, spalter.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau pour une structure plus adoucie.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- › Température ambiante et du support supérieure entre 8°C (précautions si T > 35°C).
- › Conditions d'application :
 - Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative < 70 %.
 - Support sec et non condensant.
- › Pour une bonne homogénéité de résultat, travailler par surfaces unitaires complètes et toujours avec le même applicateur.
- › Prévoir un personnel adapté sur grandes surfaces et / ou par temps chaud.

Conservation

- › 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- › Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire « Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur INTERNET : inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.