

**Peinture laque alkyde thixotropique.**



**DESTINATION**

Protection et décoration soignée des menuiseries bois et métal. Aspect brillant tendu.  
Travaux neufs et d'entretien.

**SUPPORTS**

- Bois et dérivés du bois en bon état. Les ouvrages peuvent être nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.
- Accessoires métalliques.

**CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**

- Excellent tendu.
- Bonne tenue aux agressions atmosphériques.
- Opacité et garnissant.
- Application aisée, faible odeur, absence de coulures.
- Entretien aisé (lessivable).

**CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

<b>Présentation</b>	Peinture gélifiée.
<b>Brillance</b>	BS 60° > 85.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 72,9 ± 2 %. En volume : 58,4 ± 2 %.
<b>Densité</b>	1,22 ± 0,05.
<b>Point éclair</b>	Supérieur à 38°C.
<b>Taux de COV</b>	300 g/l maximum. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l. (2010).
<b>Séchage (20°C, 65 % HR)</b>	Hors poussière : 4 h. Sec : 8 h. Entre couches : 24 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
<b>Rendement</b>	12 à 14 m²/l la couche selon nature et état de surface du support.
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I classe 4a. <b>Émissions dans l'air intérieur*</b> : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
<b>Teintes</b>	Système <b>ZOLPACHROM</b> (Blanc et toutes bases).
<b>Conditionnement</b>	1 L - 3 L - 12 L.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur..

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes. L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, égrenage entre couches.

- Menuiseries bois et dérivés : égrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire. Essuyage ou dépoussiérage humide. Application directe ou impression + enduit à laquer (en intérieur) selon nature des travaux.
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire adapté.
- Anciennes peintures adhérentes sur ces supports : application directe après matage des surfaces. Dans le cas contraire, grattage soigné ou remise à nu par ponçage, décapage,...

### Application du produit

#### Processus

Application en 2 à 3 couches selon teinte et nature des travaux (neuf / entretien).

#### Matériel

Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless (buse 13 à 15 %).

#### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

#### Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

#### Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- Temps sec et à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures brillantes en phase solvant » sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z