

## Vernis incolore monocomposant à base de résine alkyde-uréthane en solution.

PHASE SOLVANT



FDES  
vérifiée



### DESTINATION

Protection et décoration des parquets à usage domestique et des menuiseries intérieures pouvant être soumises à des contraintes mécaniques : volets, fenêtres, tables, portes, ...

Disponible en deux qualités d'aspect : satiné ou brillant.

### SUPPORTS

Parquets, planchers et escaliers bois nu, toutes essences.

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Très beau rendu de surface.
- Souple, résistant, durable.
- Bonne tenue à l'usure et à l'abrasion.
- Réchauffe le bois et souligne son veinage tout en lui conservant sa couleur naturelle.
- Facilité et rapidité d'emploi.
- Séchage rapide.
- Facilité d'entretien.

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

<b>Présentation</b>	Liquide translucide onctueux.
<b>Brillance</b>	BS 60° satin : 36 - BS 60° brillant : 98 ± 2.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 47 ± 2 %. En volume : 45 ± 2 %.
<b>Densité</b>	0,88 ± 0,05.
<b>Point éclair</b>	> 38°C.
<b>Taux de COV</b>	500 g/l max. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l. (2010).
<b>Séchage (20°C, 65% HR)</b>	Hors poussière : 40 min. Sec : 2 h. Redoublable : 5 h. Trafic léger : 24 h. Durcissement à cœur : 3 jours. <i>Variable en fonction des conditions ambiantes d'application et de l'essence du bois. Séchage retardé sur certains bois exotiques antiseptifiés (padouk, iroko, ...).</i>
<b>Rendement</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /l la couche, selon essence et qualité de préparation.
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I classe 4a. <b>Émissions dans l'air intérieur*</b> : C. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
<b>Teintes</b>	Incolore. Le rendu final peut varier selon l'essence du bois et le nombre de couches appliquées.
<b>Conditionnement</b>	1 L - 5 L.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

**Une bonne préparation du parquet conditionne la qualité de la vitrification. Le parquet doit être nu, sain, sec (HR < 10%), propres et convenablement poncé.**

Dégraissier/nettoyer tout parquet encrassé, ciré ou taché, avec un nettoyant parquet avant le ponçage.

#### • Sur Bois nus :

- Léger ponçage si nécessaire, dépoussiérage à l'éponge humide.
- Bois résineux ou exotiques : dégraissage au diluant cellulosique.

#### • Sur Bois anciens :

Poncer les anciens parquets « à blanc » : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles.

Pour une bonne qualité de surface et selon l'état du parquet, travailler régulièrement en 2 ou 3 passages avec des abrasifs de plus en plus fin (40/60, 80, 100/120).

Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.

Traiter les bois parasités ou présentant un risque de contamination par insectes et moisissures par un produit de traitement adapté après remplacement des lames vermoulues. Séchage 48 h, local ventilé.

### Application du produit

#### Processus

Prêt à l'emploi. Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer 2 à 3 couches au rouleau ou au splater avec un égrenage entre les couches obligatoire au grain 150, puis dépoussiérer.

Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à + 12° C.

Ne pas attendre plus de 48 h entre couches.

Une couche supplémentaire est conseillée sur bois soumis à une abrasion mécanique répétée.

#### Matériel

Brosse plate et large à poils souples.

Agiter, avant et pendant l'application, à intervalles réguliers.

#### Dilution

Prêt à l'emploi.

#### Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

#### Conseils pratiques

- N'appliquer que sur bois secs. Les systèmes vernis étant peu perméables à la vapeur d'eau risquent de cloquer sur bois trop humide.
- Ne pas traîner de meubles lourds sur les parquets vernis.
- Possibilité de donner une teinte différente au parquet avec une 1ère couche de **SATIZOL IMPREGNATION** teintée.

#### Entretien

##### • Entretien :

- Entretien courant à sec : aspirateur, balai à franges ou chiffon de laine.
- Nettoyage humide : chiffon, serpillière ou balai éponge essoré (eau + détergent doux).

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Vernis en phase solvant » sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z